

LB-KNAUF FALAZÓELEM RAGASZTÓ YTONGHOZ

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 501001

HABARCSTÍPUS:

Az LB-KNAUF Falazóelem ragasztó gyárilag előkevert termék, melyet az építkezés helyszínén – közvetlenül a felhasználás előtt – vízzel kell összekeverni. Cement és mészkötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az LB-KNAUF Falazóelem ragasztó lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak építésénél felhasználható ragasztóanyag. Elsősorban vázkitöltő falak, válaszfalak készítésénél használjuk.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben

Az LB-KNAUF Falazóelem ragasztót olyan felületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek.

Az LB-Knauf Falazóelem ragasztó feldolgozása

A 25 kg-os zsákokban forgalomba hozott ragasztóhabarcsot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel.

A keverést történhet:

- vakológéppel (PFT G4, G5)
- fúrógépbe fogott keverőszárral.

A keverési idő betonkeverőben min. 5 perc.

Az LB-KNAUF Falazóelem ragasztó felhordását fogazott szerszámmal végezhetjük. Gépi feldolgozásánál a vakológép adottságait figyelembe véve járunk el. A falazatok elkészítésénél mindig vegyük figyelembe a falazóelem gyártójának műszaki előírásait.

Az LB-KNAUF Falazóelem ragasztó felhordása 5 °C feletti és 25 °C alatti hőmérsékleten ajánlott. A ragasztót kötési idő alatt fagy nem érheti.

ÉME: A-24/2001

MŰSZAKI ADATOK

Max. szemcse: 1,2 mm

Nyomószilárdság: > 6 N/mm²

Tapadószilárdság: > 0,2 N/mm²

Hajlítószilárdság: 1,5 N/mm²

Keverővíz: kb. 0,3 l/kg

Bedolgozási idő: kb. 2 óra

Csomagolás

25 kg-os papírzsákokban
1,2 to EUR raklapon, zsugorfóliázva.

Raktározás

A cementtel azonos módon, száraz, fedett helyen, eredeti csomagolásban (raklapon), legfeljebb 12 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

LB-KNAUF FALAZÓELEM RAGASZTÓ YTONGHOZ