

LB-KNAUF GLAS-BS KLEBER ÜVEGTÉGLA RAGASZTÓ

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 617141

HABARCSTÍPUS:

Az LB-KNAUF GLAS-BS KLEBER üvegtégla ragasztó gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén közvetlenül a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni. Fehércement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonság-javító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az LB-KNAUF GLAS-BS KLEBER üvegtégla ragasztó alkalmas üvegtéglák falazására és fugázásához. A falak stabilitásának érdekében használjunk acélhuzal erősítést.

FELDOLGOZÁS:

Előmunkálatok:

1. Fogadó szerkezet kialakítása
2. Falcsatlakozás kialakítása (tartósan rugalmas tömítőanyaggal)

Az LB-KNAUF GLAS-BS KLEBER üvegtégla ragasztó feldolgozása

Az LB-KNAUF GLAS-BS KLEBER üvegtégla ragasztót az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. A keverést fúrógépbbe fogott keverőszárral vagy - kis mennyiségek esetén - kézzel végezzük. A konzisztencia beállításánál 0,2 liter/ kg száraz anyagot földnedves állagúra keverünk. Az üvegtéglákat hálós kötésbe rakjuk. A soronként felrakott üvegtéglákat gumikalapáccsal történő enyhe ütögetéssel állítjuk be, majd a függőleges fugákat is kitöltjük ragasztóval. A fugák kialakításához 1 cm-es fugakereszték ajánlottak. A fugákat kissé mélyítetre készítsük, azaz a fuga ne legyen egy síkban az üvegtéglával.

Az LB-KNAUF GLAS-BS KLEBER üvegtégla ragasztó felhordása 5°C feletti és 25°C alatti hőmérsékleten ajánlott. A ragasztót kötésidő alatt fagy nem érheti.

MŰSZAKI ADATOK

Max. szemcse: 1,2 mm

Nyomószilárdság : > 15 N/mm²

Hajlítószilárdság: > 3 N/mm²

Anyagszükséglet: kb. 15 kg/m²

Keverővíz: kb. 5 l/zsák (25 kg)

Fugaszélesség: kb. 10 mm

Bedolgozási idő: kb. 2 óra

Raktározás

Száraz, fedett helyen, eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF KFT. • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

LB-KNAUF GLAS-BS KLEBER ÜVEGTÉGLA RAGASZTÓ