

## LB-KNAUF CEMENTESZTRICH ZE-50

LASSELSBERGER - KNAUF

### HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 619661

#### HABARCSTÍPUS:

Az LB-KNAUF Cementesztrich ZE-50 gyárilag előkevert termék, melyet az építkezés helyszínén – közvetlenül a felhasználás előtt – vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és speciális szálerősítésű adalékokat tartalmaz.

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az LB-KNAUF Cementesztrich ZE-50 alkalmas ipari rendeltetésű aljzatok készítésére az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként.

#### FELDOLGOZÁS:

**Követelmények az alapfelülettel szemben, az LB-KNAUF Cementesztrich ZE-50 felhordását megelőző műveletek**

Kontakt esztrich esetén az alapfelület legyen megfelelően szilárd (min. C 20), tiszta, pormentes. Cement kötőanyagú alapfelületek esetén a felületen képződött kisebb szilárdságú réteget mechanikus tisztítóberendezéssel (golyósörás) távolítsuk el. A megfelelő tapadás érdekében használjunk LB-KNAUF tapadóhidat. A tapadóhidat az alapfelületre keményszálas műanyag seprűvel hordjuk fel, és még nedves állapotában hordjuk fel rá a cementesztrichet.

#### Az LB-KNAUF Cementesztrich ZE-50 feldolgozása

A 40 kg-os zsákokban, ill. silós formában forgalomba hozott Cementesztrichet az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Ez történhet tiszta betonkeverőben vagy PFT HM sorozat gépeivel. A keverési idő betonkeverőben 3–5 perc.

A Cementesztrichet léccel húzzuk el és tömörítjük, majd esztrichsimítóval vagy szárnyas simítóval alakítjuk ki a végső felületet.

Az LB-KNAUF Cementesztrich felhordása 5 °C feletti és 25 °C alatti hőmérsékleten ajánlott, kötési idő alatt fagy nem érheti. A frissen bedolgozott esztrichet óvni kell a gyors száradástól (a helyiségben nem lehet huzat).

A megszilárdult és kiszáradt felület burkolható.

A felhasználható burkolóanyagok:

- PVC-, szőnyeg-, linóleumpadlók
- parketta
- különböző anyagú járólapok
- műanyag alapú bevonatanyagok, betonfestékek

### MŰSZAKI ADATOK

Max. szemcse: 5 mm

Nyomószilárdság : > 50 N/mm<sup>2</sup>

Hajlítási szilárdság: > 7 N/mm<sup>2</sup>

Anyagszükséglet: 20 kg/m<sup>2</sup>

1 cm-es rétegvastagság esetén

Rétegvastagság: 3–5 cm

Keverővíz: kb. 3,5 l/zsák

Bedolgozási idő: 2 óra

#### Csomagolás

40 kg-os papírzsákokban  
1,2 to EUR raklapon, zsugorfóliázva,  
vagy silóban szállítva.

#### Raktározás

Száraz, fedett helyen, eredeti  
csomagolásban max. 12 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. Pf. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

LB-KNAUF CEMENTESZTRICH ZE-50