

## LB-KNAUF EPOXI IMPREGNÁLÓ

LASSELSBERGER - KNAUF

### TERMÉKJELLEMZŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 815.01

#### TERMÉKJELLEMZŐ:

Kétkomponensű, oldószereket tartalmazó, epoxigyanta impregnálószer.

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Epoxigyanta padlóbevonatok felhordása előtt használjuk aljzatbetonok, cement- és anhidritesztrichek felületének alapozására. Alkalmos továbbá kisebb igénybevételre szánt helyiségekben önálló felületképzésre, a beton-, illetve cementesztrich felület portalanítására, mechanikai ellenállóképességének javítására.

#### FELDOLGOZÁS:

**Követelmények az alapfelülettel szemben, az LB-KNAUF Epoxi impregnáló felhordását megelőző műveletek**

A felületről eltávolítjuk a laza, málló részeket, alaposan megtisztítjuk, portalanítjuk, kijavítjuk a hibákat.

Az alapfelület legyen megfelelően szilárd, száraz, por- és szennyeződésmentes.

Felületi tapadószilárdság > 1,50 N/mm<sup>2</sup>.

Új beton-, ill. cementesztrich felület bevonása esetén a munkát legkorábban 28 nappal az alapfelület elkészülte után kezdjük meg.

#### Az LB-KNAUF Epoxi impregnáló feldolgozása

Az A és B komponenseket fúrógépbbe fogott keverőszárral (kb. 400 ford/perc fordulatszámon) alaposan összekeverjük, majd a lehető legrövidebb időn belül az esztrichfelületre ecsettel vagy teddy hengerrel egyenletesen felhordjuk. Az impregnálószer felhordásakor az alapfelület hőmérséklete min. +10 °C fok legyen!

Az epoxigyanta padlóbevonat felhordása az impregnálást követően min. 8, max. 24 órával történjen. Ha a tervezett várakozási idő hosszabb, mint 24 óra, az impregnált felületre LB-KNAUF Kvarchomokot (0–0,3 mm) kell szórni, szilárdulás után a laza homokszemcséket el kell távolítani; a padlóbevonat felhordása előtt a homokszórt felületről a szennyeződések el kell távolítani.

ÉME: A-733/1994

### MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség: 0,93 kg/l

Anyagszükséglet: kb. 300 g/m<sup>2</sup>

Keverési arány (A:B): 40:1

Bedolgozási idő: 15 perc

Bevonható: 8–24 óra eltelte után

#### Csomagolás

1., 6+0,15 kg (A+B komp.)

815201

2., 16+0,4 kg (A+B komp.)

815101

#### Tűzvédelmi előírás:

I. tűzveszélyességi fokozat

Fokozottan tűz- és

robbanásveszélyes!

Munkavégzés közben dohányzás és nyílt láng használata tilos!

#### Raktározás

Száraz, hűvös helyen tárolható

lezárt csomagolásban a gyártástól

számított max. 12 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

LB-KNAUF EPOXI IMPREGNÁLÓ