

LB-KNAUF EPOXI VÉKONYBEVONAT

LASSELSBERGER - KNAUF

TERMÉKJELLEMZŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 815...

TERMÉKJELLEMZŐ:

Kétkomponensű, oldószermentes, pigmentált epoxigyanta bevonóanyag.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Garázsok, pincék, hobbiműhelyek, kis terhelésű ipari létesítmények pormentes, színes, könnyen tisztítható, nagy mechanikai szilárdságú, vegyszerálló padlóbevonata. Homokszórás alkalmazásával csúszásgátolt felület alakítható ki.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az LB-KNAUF Epoxi vékonybevonat felhordását megelőző műveletek

Az alapfelület legyen megfelelően szilárd, száraz, por- és szennyeződésmentes.

Felületi tapadószilárdság > 1,50 N/mm²

A felületről eltávolítjuk a laza, mállo részeket, kijavítjuk a hibákat, majd a portól és egyéb szennyeződéstől mentes felületet 0,3 kg/m² LB-KNAUF Epoxi impregnálóval vonjuk be. Új beton-, ill. cementesztrich felületek bevonása csak legalább 28 nap szilárdulási idő után történhet.

Az LB-KNAUF Epoxi vékonybevonat feldolgozása:

A vékonybevonat felhordása az impregnálás elkészülte után 8–24 órával történjen.

Az A és B komponenseket fúrógépbe fogott keverőszárral (kb. 400 ford/perc fordulatszámon) alaposan összekeverjük, majd a lehető legrövidebb időn belül az impregnált esztrichfelületre teddy hengerrel egyenletesen felhordjuk.

Amennyiben csúszásgátolt felület kialakítása a cél, a bevonóanyag felhordása után közvetlenül szórjuk be a felületet teljes fedettséggel a megfelelő szemcseméretű LB-KNAUF Kvarchomokkal (0–0,3 mm frakció esetén finomabb, 0,3–0,6 mm frakció esetén durvább felületet kapunk). 24 óra elteltével a nem megkötött homokszemcséket elseperjük, majd a felület óvatos átciszolása után újabb réteg bevonóanyagot hordunk fel.

Az LB-KNAUF Epoxi vékonybevonat felhordásakor az alapfelület hőmérséklete min. +10 °C fok legyen! Az így elkészített felület 24 óra múlva járható, 3 nap után terhelhető, 7 nap után vegyszerálló.

Figyelmeztetés!

Nagyon fontos az előírt keverési arány pontos betartása, illetve a komponensek tökéletes összekeverése!

ÉME: A-733/1994

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség: 1,12 kg/l

Anyagszükséglet: 300 g/m²

Keverési arány (A:B): 3:1

Bedolgozási idő: 15 perc

Bevonható: 8–24 óra eltelte után

Csomagolás

1., 6+2 kg (A+B komp.) 8154..

2., 15+5 kg (A+B komp.) 8153..

Színek:

RAL 1002 homoksárga (815.01)

RAL 7001 sötétszürke (815.02)

RAL 7032 világosszürke (815.03)

RAL 6021 zöld (815.04)

Tűzvédelmi előírás:

III. tűzveszélyességi fokozat

Raktározás

Száraz, hűvös helyen tárolható lezárt csomagolásban a gyártástól számított max. 12 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

LB-KNAUF EPOXI VÉKONYBEVONAT