

LB-KNAUF GYORS PADLÓKIEGYENLÍTŐ 3–15

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 618021

HABARCSTÍPUS:

Az LB-KNAUF Gyors padlókiegyenlítő 3–15 gyárilag előállított szilárd porkeverék, amely hidraulikus és műanyag-diszperziós kötőanyagokat, ásványi töltőanyagokat, tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. A porkeveréket – közvetlenül a felhasználás előtt – keverjük össze vízzel.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az LB-KNAUF Gyors padlókiegyenlítő 3–15 alkalmas új és régi lakóépületek, középületek betonlajzatainak kiegyenlítésére 3–15 mm rétegvastagságban. Kizárólag beltérben használható fel, padlófűtések esztrich borításának kiegyenlítésére is alkalmas. Vizes helyiségekben – a burkolást megelőzően – az önterülő felületét vízzáró védelemmel kell ellátni (pl. LB-KNAUF Folyékony fólia).

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az LB-KNAUF Gyors padlókiegyenlítő 3–15 felhordását megelőző műveletek

Az LB-KNAUF Gyors padlókiegyenlítő 3–15 olyan betonfelületekre hordható fel amelyek megfelelően szilárdak, por- és szennyeződésmentesek.

Az LB-KNAUF Gyors padlókiegyenlítő 3–15 felhordását megelőzően a betonfelületeket tisztítsuk meg a szennyeződésektől. A felületet a felhordást megelőző napon Esztrich- és önterülőalappal kell előkezelni.

Az LB-KNAUF Gyors padlókiegyenlítő 3–15 feldolgozása

A 25 kg-os zsákokban forgalomba hozott porkeveréket betonkeverőben vagy lassú fordulatszámú működő fúrógépre fogott keverőszárral keverhetjük meg. A keverővíz mennyisége 0,2 liter/kg porkeverék. A keverést mindaddig végezzük, míg az anyag homogén, csomómentes lesz. A megkevert anyagot 5 percig állni hagyjuk, majd ismét átkeverjük.

Az LB-KNAUF Gyors padlókiegyenlítő 3–15-öt habarcsszivattyúval vagy egyszerűen vödörből végzett terítéssel hordjuk fel a megfelelően előkészített aljzatra. A sarkoknál – szükség esetén – a felületet kőműveskanállal vagy glettvassal kiigazíthatjuk.

A felület 3 óra múlva járható és 48 óra múlva terhelhető. A burkolásokat a padlókiegyenlítő felhordását követő napon meg lehet kezdeni. A kiszáradt, megszilárdult felületek padlószőnyeggel, PVC-padlóval, parkettával, különböző alapanyagú padlólapokkal burkolhatók.

Fontos figyelmeztetés!

LB-KNAUF Gyors padlókiegyenlítőt csak +10 °C feletti és 25 °C alatti hőmérsékleten szabad feldolgozni. A frissen elkészített felületet védjük a közvetlen napsütéstől és a huzattól.

MŰSZAKI ADATOK

Max. szemcse: 0,6 mm

Nyomószilárdság : > 20 N/mm²

Hajlítószilárdság: > 5 N/mm²

Anyagszükséglet: 16 kg/m²

1 cm-es rétegvastagság esetén

Rétegvastagság: 3–15 mm

Keverővíz: 5 lit/zsák

Bedolgozási idő: kb. 20 perc

Járható felület: 3 óra múlva

Csomagolás

25 kg-os papírzsákokban

1,2 to EUR raklapon, zsugor-
fóliázva

Raktározás

Száraz, fedett helyen, eredeti
csomagolásban max. 6 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

LB-KNAUF GYORS PADLÓKIEGYENLÍTŐ 3–15