

<p>LB-KNAUF NIVO 0-10 Önterülő padlókiegyenlítő</p>	<p>LASSELSBERGER - KNAUF</p>
<p>HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK</p>	
<p>HABARCSTÍPUS: Az LB-KNAUF NIVO 0-10 padlókiegyenlítő gyárilag előkevert termék, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni. Különleges hidraulikus és diszperziós kötőanyagokat, ásványi töltőanyagot, tulajdonság-javító adalékokat tartalmaz.</p> <p>ALKALMAZÁSI TERÜLET: Az LB-KNAUF NIVO 0-10 padlókiegyenlítő alkalmazható közvetlenül a nyers, alapozott betonlajzatra, megtisztított régi cement- ill. kerámialap-burkolatra felületkiegyenlítőként 0-10 mm rétegvastagságban. Az új vagy régi épületekben felhordott padlókiegyenlítő réteg nagy szilárdságú, kiszáradás után tetszőleges anyaggal burkolható. Görgős szék okozta igénybevételeknek is ellenáll. Az LB-KNAUF NIVO 0-10 padlókiegyenlítő felhordható lakásokban, közintézményekben és ipari objektumokban kizárólag vízszigeteléssel ellátott belső terekben. Üzemi konyhák és zuhanyzók esetén a burkolást megelőzően a NIVO Padlókiegyenlítővel ellátott felületen kenhető vízszigetelést kell alkalmazni.</p> <p>FELDOLGOZÁS: Az alapfelület legyen megfelelően szilárd, tiszta, por- és repedésmentes. Az LB-KNAUF NIVO 0-10 padlókiegyenlítő felhordása előtt LB-Knauf esztrichalapozóval kell a megtisztított alapfelületet bekenni. Az LB-KNAUF NIVO 0-10 padlókiegyenlítő kényszerkeverővel vagy fűrógépbe fogott keverőszárral a felhasználás előtt vízzel keverjük össze. Pihentessük az anyagot 5 percig, majd újból keverjük át alaposan. Az egyenletes területést a sarkokban kőműveskanállal vagy simítóval biztosítjuk. Szép, homogén felületet kapunk, ha tűskés hengert használunk. A munkálatokat +5–25°C közötti hőmérsékleten végezzük és ügyeljünk arra, hogy a felület egyenletesen száradjon. Huzattól, tűző napsütéstől óvjuk a felhordott réteget. A felület egy nap múlva járható, három nap múlva terhelhető. A réteget csak kiszáradás után szabad burkolni. A kiszáradt, megszilárdult felületek padlószőnyeggel, PVC padlóval, parkettával, különböző alapanyagú padlólapokkal burkolhatók vagy epoxi bevonattal vonhatók be.</p>	<p>MŰSZAKI ADATOK</p> <p>Max. szemcse: 0,3 mm</p> <p>Nyomószilárdság : > 25 N/mm² Hajlítószilárdság: > 5 N/mm²</p> <p>Anyagszükséglet: 1,5 kg/m² 1 mm-es rétegvastagság esetén</p> <p>Rétegvastagság: 0-10 mm</p> <p>Keverővíz: kb. 6 l/zsák</p> <p>Bedolgozási idő: 20 perc</p> <p>Járható felület: 3 óra múlva</p> <p>Burkolható: legkorábban 24 óra múlva</p> <p>Csomagolás 25 kg-os papírzsákokban 1.2 to EUR raklapon zsugor-fóliázva</p> <p>Raktározás Száras, fedett helyen, eredeti csomagolásban max. 6 hónapig.</p>
<p>LASSELSBERGER-KNAUF</p>	