

LB-KNAUF PADLÓFESTÉK

LASSELSBERGER - KNAUF

TERMÉKJELLEMZŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 8156..

TERMÉKJELLEMZŐ:

Egykomponensű poliuretán műgyanta alapú, pigmenteket, oldószereket és speciális adalékokat tartalmazó festék.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Nyersbeton padlók és cementesztrichek bevonására szolgál. Kiválóan alkalmas műhelyek, tárolók, garázsok, pincék, raktárak, mosókonyhák, gépészeti helyiségek babakocsi- és kerékpártárolók, kisebb terhelésű ipari létesítmények padlójának bevonására. A padlófestéssel kezelt felület pormentes és könnyen tisztítható, nedvszívó tulajdonsága megszűnik, kopásállósága megnő.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az LB-KNAUF Padlófesték felhordását megelőző műveletek

A festendő felületnek száraznak, simának, portól, cementpéptől, laza részekről, zsíros és olajos szennyeződésektől mentesnek kell lennie, ezért a munkálatokat mindig előzze meg a felület alapos tisztítása, portalanítása. Új beton-, illetve esztrichfelület bevonása csak legalább 28 nap szilárdulás után történhet.

Az LB-KNAUF Padlófesték feldolgozása

A Padlófestéket a felületre teddy-hengerrel hordjuk fel, kettő rétegben. A második réteg felhordása az első követő 8–24 órán belül történjen. Szükség esetén a beton felületén található, max. 5 mm mély kitöredezések kitöltésére a padlófestékből kvarchomok hozzáadásával kitöltőmassza készíthető. Kitöltés előtt a kitöltendő részek felületét vékonyan átvonjuk Padlófestéssel, majd ezután hordjuk fel a kitöltőmasszát, melynek összetétele a következő:

1 tömegrész padlófesték

8 tömegrész 0,3–0,6 mm frakciójú, tűziszárított LB-KNAUF Kvarchomok

Az alaposan összekevert massa felhordása glettvassal vagy spachtlival történhet. Az így előkészített felületet 8–24 órán belül kell átfesteni a szokásos módon az LB-KNAUF egykomponensű Padlófestéssel. A javított felületek esetén a padlófesték anyagigénye valamivel nagyobb az általánosnál. Legalacsonyabb felhasználási hőmérséklet, mind a levegőé, mind a festendő felületé +6 °C
Figyelmeztetés!

Kitöltő massa készítésére csak tűziszárított LB-KNAUF kvarchomok alkalmazható!

KERMI szám: E-96/2980

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség: 1,28 kg/l

Anyagszükséglet: kb. 400 g/m²

Hígítás: Hígítást nem igényel!

Átfesthető: 8–24 óra eltelte után

Csomagolás

5 és 20 kg-os fémvödrökben

Színek:

20 kg:

RAL 1002 homoksárga (815601)

RAL 7001 sötétszürke (815602)

RAL 7032 világosszürke (815603)

RAL 6021 zöld (815604)

5 kg:

RAL 1002 homoksárga (815651)

RAL 7001 sötétszürke (815652)

RAL 7032 világosszürke (815653)

RAL 6021 zöld (815654)

Tűzvédelmi előírás:

II. tűzvesélyességi fokozat

Tűz- és robbanásveszélyes!

Munkavégzés közben dohányzás és nyílt láng használata tilos!

Raktározás

Száraz, hűvös helyen tárolható, lezárt csomagolásban, a gyártástól számított max. 12 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

LB-KNAUF PADLÓFESTÉK