

LB-KNAUF TAPADÓHÍD ESZTRICHHEZ

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 619001

HABARCSTÍPUS:

Az LB-KNAUF Tapadóhíd gyárilag előkevert termék, melyet az építkezés helyszínén – közvetlenül a felhasználás előtt – vízzel kell összekeverni. Hidraulikus kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az LB-KNAUF Tapadóhíd alkalmazható az alapfelülethez hozzákötő, ún. kontakt cementesztrichek alapozórétegeként, kül- és beltérben egyaránt.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az LB-KNAUF Tapadóhíd felhordását megelőző műveletek

Az alapfelület legyen megfelelően szilárd, tiszta, pormentes és érdes. Ha az alapfelület túl tömör, fényes, vagy azon valamilyen kisebb szilárdságú réteg (pl.: régi bevonat, cementsimítás stb.), vagy egyéb szennyeződés található, akkor a felületet mechanikai úton tisztítani ill. érdesíteni kell.

A megfelelően előkészített alapfelületet a tapadóhíd felhordása előtt lehetőleg 24, de min. 2 órával alaposan átmedvesítjük. A felhordáskor a felületen vízfilm nem lehet!

Az LB-KNAUF Tapadóhíd feldolgozása

A 25 kg-os zsákokban forgalomba hozott Tapadóhidat az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. A bekeverés fúrógépbbe fogott tiszta keverőszárral történik, kb. 400 1/min. fordulatszámon. A szárazhabarcsot először a teljes vízmennyiség 2/3-ával csomómentesre keverjük (kb. 3 perc), majd további keverés közben a maradék vizet hozzáadjuk.

Egyszerre annyi anyagot keverjük be, amennyit max. 1 óra alatt fel tudunk használni!

Az anyagot egy kemény szálú műanyag seprű segítségével a keverés után azonnal, teljes borítottsággal felhordjuk és bedolgozzuk.

A még nedves tapadóhídra hordjuk fel a cementesztrichet („friss a frissre”!). Az esztrich felhordása előtt a tapadóhíd nem száradhat ki! Nagyobb felületek esetén a tapadóhíd felhordását szakaszosan végezzük.

Az anyag feldolgozása során az alapfelület és a környezet hőmérséklete +5 °C és +25 °C között legyen. Kötésidő alatt fagy nem érheti!

ÉME: A-52/2003

MŰSZAKI ADATOK

Max. szemcse: 2 mm

Tapadószilárdság : > 1,2 N/mm²

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²

Keverővíz: 0,24 l/kg

Bedolgozási idő: max. 1 óra

Csomagolás

25 kg-os papírzsákokban
1,2 to EUR raklapon, zsugorfóliázva.

Raktározás

Száraz, fedett helyen, eredeti csomagolásban max. 6 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

LB-KNAUF TAPADÓHÍD ESZTRICHHEZ