

LB-KNAUF ÖNTERÜLŐ 3–15

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 618001

HABARCSTÍPUS:

Az LB-KNAUF Önterülő 3–15 gyárilag előállított szilárd porkeverék, amely hidraulikus és műanyagdiszperziós kötőanyagokat, ásványi töltőanyagokat, tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. A porkeveréket – közvetlenül a felhasználás előtt – keverjük össze vízzel.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az LB-KNAUF Önterülő 3–15 alkalmas új és régi lakóépületek, középületek betonlajzatainak kiegyenlítésére 3–15 mm rétegvastagságban. Kül- és beltérben egyaránt felhasználható, padlófűtések esztrichborításának kiegyenlítésére is alkalmas.

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az LB-KNAUF Önterülő 3–15 felhordását megelőző műveletek

Az LB-KNAUF Önterülő 3–15 olyan betonfelületekre hordható fel amelyek megfelelően szilárdak, por- és szennyeződésmentesek.

Az LB-KNAUF Önterülő 3–15 felhordását megelőzően a betonfelületeket tisztítsuk meg a szennyeződésektől. A felületet a felhordást megelőző napon Esztrich- és önterülőalapozóval kell előkezelni.

Az LB-KNAUF Önterülő 3–15 feldolgozása

A 25 kg-os zsákokban forgalomba hozott porkeveréket betonkeverőben vagy lassú fordulatszámú működő fúrógéppbe fogott keverőszárral keverhetjük meg. A keverővíz mennyisége 0,2 liter/kg porkeverék. A keverés időtartama legalább 5 perc és mindaddig végezzük, míg az anyag homogén, csomómentes lesz.

Az LB-KNAUF Önterülő 3–15-öt habarcsszivattyúval vagy egyszerűen vödörből végzett terítéssel hordjuk fel a megfelelően előkészített aljzatra. A sarkoknál – szükség esetén – a felületet kőműveskanállal vagy glettvasal kiigazíthatjuk.

A felület 5 óra múlva járható és 72 óra múlva terhelhető. A burkolásokat csak a padlókiegyenlítő réteg kiszáradása után szabad elvégezni. A száradási idő a rétegvastagságtól és a klimatikus viszonyoktól függ.

A kiszáradt, megszilárdult felületek padlószőnyeggel, PVC-padlóval, parkettával, különböző alapanyagú padlólapokkal burkolhatók.

A munkálatokat 5 °C feletti és 25 °C alatti hőmérsékleten végezzük.

ÉME: A-825/1995

MŰSZAKI ADATOK

Max. szemcse: 0,6 mm

Nyomószilárdság : > 20 N/mm²

Hajlítószilárdság: > 5 N/mm²

Anyagszükséglet: 16 kg/m²

1 cm-es rétegvastagság esetén

Rétegvastagság: 3–15 mm

Keverővíz: 5 lit/zsák

Bedolgozási idő: kb. 20 perc

Járható felület: 5 óra múlva

Csomagolás

25 kg-os papírzsákokban

1,2 to EUR raklapon, zsugorfóliázva

Raktározás

Száraz, fedett helyen, eredeti csomagolásban max. 6 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. PF. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

LB-KNAUF ÖNTERÜLŐ 3–15