

Baumit Lábazati Alapvakolat

Termék	Előkevert, víztaszító, kész szárazhabarcs, kézi és gépi felhasználásra.	
Összetétel	Bányahomok, cement, mészhidrát, adalékszerek.	
Felhasználási terület	Épületek csapóesőnek kitett homlokzati falára, különösen lábazati felületére. Erős mechanikai igénybevételek valamint fagyállósági követelmények esetén.	
Műszaki adatok	Szemszerkezet:	0 – 2 mm
	Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 5,0 N/mm ²
	Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 1,5 N/mm ²
	Hővezetési tényező (számítási érték – λ):	0,8 W/mK
	Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kisebb, mint 15
Anyagszükséglet	kb. 16 kg/m ² 1 cm-es vakolatvastagságnál.	
Kiadósság	1 zsák kb. 0,7 m ² -re elég 2 cm-es javasolt vakolatvastagságnál.	
Szállítás	25 kg-os zsákokban, 54 zsák/raklap = 1350 kg (zsugorfóliázva) Silóban ömlesztve	
Tárolás	Száras helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.	
Minőségi garancia	D/04/GP/06 sz. típusvizsgálat	
Veszélyességi besorolás	Veszélyességi jel: X _i : irritatív	
	R mondat:	
	R 36/38:	Szem- és bőrizgató hatású
	R 43:	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
	S mondat:	
	S 2:	Nem kerülhet gyermekek kezébe
	S 24/25:	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
	S 26:	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
	S 27:	A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni
	S 28:	Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni
	S 37:	Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
	A 2001. évi MAK értékek szerinti általános porhatárértékeket be kell tartani (finomporkoncentráció max. 6 mg/m ³ , teljes porkoncentráció max. 15 mg/m ³).	
Jelölés	CS III W2	

Feldolgozás

Alapfelület – épület vakolandó része – általános követelményei

Az alapfelület legyen száraz, kellően teherbíró és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes.

Alapfelület előkezelés

A Baumit Lábazati Alapvakolat felhordása előtt a teljes felületet Baumit Előfröcskölővel kell ellátni.

Keverés

A Baumit Lábazati Alapvakolat habarcsot az építkezéseknél általánosan használatos szabadesésű-, vagy kényszer- (folyamatos) keverőben lehet megkeverni. A szabadesésű keverőnél tartsuk be a 3-5 perces keverési időt.

Felhordás

Az alapfelületet, annak fajtája és nedvszívóképessége szerint, valamint az időjárási körülményeknek megfelelően elő kell nedvesíteni. A habarcsot kőműveskanállal vagy vakológéppel lehet felhordani. A vakolósávokat Baumit Lábazati Alapvakolat habarcsból készítjük és hagyjuk rövid ideig meghúzni. 2 cm-nél vastagabb vakolat igénye esetén kétrétegű felhordás szükséges úgy, hogy az első réteget nem húzzuk el. A Baumit Lábazati Alapvakolatot egy alumínium- vagy faléccel illetve kartecsnivel húzzuk le, könnyedén tömörítsük, meghúzás után dörzsölt vakolatként simítóval kidörzsöljük.

Általános tudnivalók

A kellő hőmérséklet biztosítása érdekében +5 °C-nál alacsonyabb és +30 °C-nál magasabb hőmérséklet esetén különleges intézkedéseket célszerű tenni. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Semmilyen más anyagot ne keverjünk hozzá. A kész felületet a bedolgozás befejezésétől legalább két napig kívánatos nedvesen tartani. A munkaeszközök tisztítása: használat után vízzel. Várakozási idő: 10 nap/vakolatcentiméter.

Befejező réteg

Baumit Szilikát Vakolat (Univerzális Alapozóval)
Baumit Szilikát Festék (Univerzális Alapozóval)
Baumit Granopor Vakolat (Univerzális Alapozóval)
Baumit Granopor Festék
Baumit Mozaik Vakolat (Univerzális Alapozóval)