

Baunit Simító Vakolat

Termék	Előkevert, kész szárazhabarcs belső és külső kézi feldolgozásra.																
Összetétel	Cement, homok, adalékszerek.																
Tulajdonságok	Kiváló tapadású, víztaszító, könnyen feldolgozható.																
Alkalmazás	Mész-cement kézi vagy gépi vakolatok dörzsölt felületképzését követő bevonására a belső- vagy homlokzatfestés előtti kellő egyenletesség érdekében.																
Műszaki adatok	<table> <tr> <td>Legnagyobb szemnagyság:</td> <td>0,3 mm</td> </tr> <tr> <td>Nyomószilárdság (28 napos):</td> <td>nagyobb, mint 5,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):</td> <td>nagyobb, mint 1,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Tapadószilárdság:</td> <td>nagyobb, mint 1,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Bedolgozhatóság:</td> <td>kb. 3 óra</td> </tr> <tr> <td>Javasolt vastagság:</td> <td>kb. 1 mm</td> </tr> <tr> <td>Hővezetési tényező (számítási érték – λ):</td> <td>0,8 W/mK</td> </tr> <tr> <td>Felhordási vastagság legfeljebb:</td> <td>4 mm</td> </tr> </table>	Legnagyobb szemnagyság:	0,3 mm	Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 5,0 N/mm ²	Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 1,5 N/mm ²	Tapadószilárdság:	nagyobb, mint 1,0 N/mm ²	Bedolgozhatóság:	kb. 3 óra	Javasolt vastagság:	kb. 1 mm	Hővezetési tényező (számítási érték – λ):	0,8 W/mK	Felhordási vastagság legfeljebb:	4 mm
Legnagyobb szemnagyság:	0,3 mm																
Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 5,0 N/mm ²																
Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 1,5 N/mm ²																
Tapadószilárdság:	nagyobb, mint 1,0 N/mm ²																
Bedolgozhatóság:	kb. 3 óra																
Javasolt vastagság:	kb. 1 mm																
Hővezetési tényező (számítási érték – λ):	0,8 W/mK																
Felhordási vastagság legfeljebb:	4 mm																
Anyagszükséglet	1 mm-es vastagságnál kb. 1,5 kg/m ² .																
Kiadósság	1 zsák kb. 26 m ² -re elegendő 1 mm-es vastagságban.																
Szállítás	40 kg-os zsákokban																
Tárolás	Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.																
Minőségi garancia	D/05/GP/34 sz. típusvizsgálat																
Veszélyességi besorolás	Veszélyességi jel: X ₁ : irritatív																
	<p>R mondat:</p> <p>R 36/38: Szem és bőrizgató hatású</p> <p>R 43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p> <p>S mondat:</p> <p>S 2: Nem kerülhet gyermekek kezébe</p> <p>S 24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást</p> <p>S 26: Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni</p> <p>S 27: A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni</p> <p>S 28: Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni</p> <p>S 37: Megfelelő védőkesztyőt kell viselni</p> <p>A 2001. évi MAK értékek szerinti általános porhatárértékeket be kell tartani (finomporkoncentráció max. 6 mg/m³, teljes porkoncentráció max. 15 mg/m³).</p>																
Jelölés	CS III W1																

Feldolgozás

Alapfelület – épület vakolandó része – általános követelményei

Egyenletes, tömör, repedés-, fuga- és pormentes legyen.

Nem kell előnedvesíteni.

Előírások különböző alapfelületnél

- ◆ Mész-cement nehézvakolatok (Uni Vakolat, GV 25, GV 35 stb.). Felhordás min. 24 óra múlva.
- ◆ Betonon az egyenetlenségeket, lyukakat javító habarccsal zárjuk.
Felhordás: nyáron 2-3 nap, télen 1 hét múlva.
- ◆ Könnyű adalékkal készített alapvakolatokra (pl. Thermo Vakolat) csak beltérben alkalmazható.
Felhordás: nyáron 2-3 nap, télen 1 hét múlva.

Keverés

Egy tiszta vödörben, vagy habarcsládában a kimért mennyiségű vízbe szórjuk. Megfelelő keverőeszközzel (max. 500 ford/perc) csomómentesre keverjük, egy sűrű, pasztikus habarcsot készítve. 5 perc várakozás után még egyszer átkeverjük, szükség szerint vizet, vagy még száraz anyagot adunk hozzá. Gipszet ne keverjünk hozzá.

Általános tudnivalók

A hőmérséklet (levegő, alapfelület, anyag) a bedolgozás és a kötés ideje alatt + 5 °C-nál magasabb legyen, max. + 30 °C. Más anyagot (pl. gipsz, mész, kötésgyorsító, fagyálló stb.) hozzákeverni nem szabad.

További rétegek előtt a várakozási időt az alatta lévő vakolat várakozási ideje határozza meg. Minimális várakozási idő homlokzatfestésnél 1 hét.

Befejező réteg

Baumit Granopor Festék

Baumit Szilikát Festék (Baumit Univerzális Alapozóval)

Baumit Szilikon Festék

Baumit ArtLine Festék